



Техническое описание Артикул 0515

Dekorputz L


Финишная и отделочная штукатурка
Финишный слой по нормам WTA- 2-9-04/D



Для наружных и внутренних работ



Пропорция смешивания «сухая смесь / вода»



Температура применения



Время смешивания



Нанесение кельмой/шпателем/набрызгом



Общий расход на см толщины слоя



Срок хранения



Защищать от влаги!

Сфера применения

- Финишная штукатурка для теплоизоляционных и санирующих штукатурных систем «Реммерс»
- Применяется для формирования нижнего и декоративного штукатурных слоёв в системе оштукатуривания кладки, выполненной с применением теплоизоляционных строительных материалов
- Используется для ремонта и формирования теплоизоляционных штукатурных слоёв на старинных и исторических зданиях, фахверковых конструкциях, строительных памятниках и новых зданиях. Подходит для внутренних и наружных работ
- Выполнение однослойных штукатурных слоев в стиле монастырской штукатурки или в венецианском стиле

Свойства продукта

Remmers Dekorputz L представляет собой изготовленный в заводских условиях минеральный сухой раствор, пригодный для использования после замешивания с водой. Продукт затвердевает гидравлическим способом.

- Наносится как вручную, так и при помощи штукатурных машин (напр., можно использо-

Технические параметры продукта

Фракция зерна:	≤ 2 мм
Оттенок:	белый
Насыпной вес:	ок. 0,8 кг/дм³
Время нанесения:	ок. 60 минут
Прочность на сжатие:	CS I
Коэффициент поглощения воды:	≤ 0,4 кг/(м² · ч ^{0,5})
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара:	μ ≤ 12
Плотность сухого раствора:	≤ 1000 кг/м³
Горючесть (DIN EN 998):	Еврокласс A1

вать насосную станцию с добавочным смесителем)

- Пластичный, хорошо обрабатывается и наносится, не сползает и дает высокую производительность
- При правильном нанесении продукт может использоваться для нанесения в один слой толщиной до 15 мм
- Обладает водоотталкивающими свойствами, тем самым препятствуя излишним тепловым потерям при промокании
- Продукт паропроницаем
- Продукт водо-, атмосферо- и морозостойкий

Основание

Сухое или матово-влажное основание должно обладать несущей способностью и быть очищенным от веществ, ослабляющих адге-

зию штукатурки. Необходимо исключить воздействие обратносторонней влаги. Поднимающуюся капиллярную влагу отсечь в системе Kiesol-System.

Впитывающие основания необходимо увлажнить до получения матово-влажной (не сырой) поверхности. На кладках с малой впитывающей способностью Dekorputz можно нанести в качестве адгезионного моста.

На основания с высокой впитывающей способностью и смешанные кладки методом набрызга нанести Remmers Vorspritzmörtel (арт. 0400) на всю поверхность сплошным слоем, а на гладкие и плохо впитывающие основания - точечно. На предварительно нанесенный на основание минеральный гидроизоляционный шлам штукатурный набрызг выполнять на последний, еще свежий слой

0515-TM-06.14.HB-JE-AM

шлама. После затвердевания слоя, выполненного продуктом Remmers Vorspritzmörtel (через 24 – 48 ч), приступают к оштукатуриванию.

Сильно впитывающие штукатурные основания (например, пористый бетон, пористый кирпич) загрунтовать продуктом Remmers Haftfest (арт.0220) в пропорции от 1 : 1 до 1 : 2 с водой (разбавленная дисперсионная грунтовка), а существующие прочные старые штукатурные слои продуктом Remmers Silikatfestiger (арт. 1072). Смешанная каменная кладка spraysывается слабым раствором.

Применение

В чистую емкость для смешивания раствора налить **ок. 6,5 – 7,0 л воды** и добавить **16 кг продукта Dekorputz L**. Тщательно перемешать при помощи строительного миксера ок. 2-3 минут до получения однородной рабочей консистенции. После необходимой подготовки основания нанести замешанный раствор вручную или с помощью штукатурной машины в один слой толщиной не менее 10 мм и не более 15 мм.

После нанесения продукт Dekorputz L протягивается увлажнённой алюминиевой рейкой или тёркой. Декоративные штукатурные слои наносятся с помощью гладкой кельмы слоем, равным величине зерна, не ранее чем через 2 дня и структурируются деревянным или пластиковым полутерком. Предварительно следует нанести грунтовочный слой продуктом Remmers Quarzgrund (арт. 2810), рабочий перерыв составляет не менее 8 часов.

С помощью штукатурной машины (шнекового насоса) продукт Dekorputz L можно наносить со структурой «под шубу» без грунтования.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

0515-TM-06.14.HB-JE-AM

Указания

При технологическом перерыве более 8 дней при работе поверх нижнего штукатурного слоя, обладающего гидрофобными свойствами, необходимо выполнить предварительное смачивание поверхности с добавлением смачивающего агента.

Схватившийся раствор нельзя сделать вновь пригодным для применения путем добавления в него воды или свежей смеси. Не применять при температуре воздуха, основания или строительного материала ниже 5 °С или выше 30 °С. Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при 20 °С и отн.вл.возд. 65%. Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения. Может содержать следы пирита или сульфида железа.

Не применять на гипсовых основаниях.

Защищать свеженанесенный продукт Dekorputz L от преждевременного высыхания, особенно вне помещений под воздействием солнечного излучения и ветра, а внутри помещений – от воздействия сквозняков и термических нагрузок; при необходимости дополнительно смочить водой.

Рабочий инструмент, очистка

Штукатурная машина, строительный миксер, алюминиевая рейка, мастерок, гладкая кельма, деревянный и пластиковый полутерок. Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Форма поставки, расход, условия хранения

Форма поставки:

Мешок бумажный 16 кг

Расход сухой смеси:

ок. 6,0 кг/м² на см толщины слоя, ок. 2,5 кг/м² в качестве декоративной штукатурки.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, защищенном от влаги месте. Срок хранения 12 месяцев.

Безопасность, экология, утилизация

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.



Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard - Remmers - Str.13
D – 49624 Lönigen

06

GBI P41

EN 998-1: 2010-12

Dekorputz L

Сухая смесь с плотностью твердого раствора ≤ 1300 кг/м³

Пожароопасность: класс A1

Адгезионная прочность: ≥ 0,08 Н/мм²
(вид излома В)

Водопоглощение: W 1

Проницаемость для водяного пара: μ ≤ 12

Теплопроводность (λ10,dry): 0,15 Вт/(м*К)
P=50%

Долговечность: устойчиво при применении
(морозостойкость) согл. TO

Опасные вещества: NPD

