Техническое описание
Артикул 0560

Siliconharz Füllfarbe LA

Краска на основе силиконовой смолы с кварцевым наполнителем, содержит укрепляющие волокна, перекрывает трещины

Сфера применения

Remmers Siliconharz Füllfarbe LA применяется для нанесения водоотталкивающих паропроницаемых защитных покрытий на минеральные строительные материалы, особенно в сочетании с продуктом Imprägniergrund. Может применяться в качестве грунтовки по прочным силикатным, силиконовым и матовым дисперсионным покрытиям. В качестве заполняющего промежуточного покрытия для выравнивания штукатурных поверхностей различной степени шероховатости (т.н. «штукатурных гнезд»). Руководствоваться: VOB часть C; DIN 18363, разд. 2 и 3; инструкции BFS-Merkblätter для соответствующих работ.
Не предназначено для обработки пластичных, термопластичных и эластичных систем покрытий. Такие системы необходимо предварительно полностью удалить.

Основание

Основание должно обладать несущей способностью, быть свободным от загрязнений, биологических наростов (водорослей, мхов и т.д.) и веществ, препятствующих адгезии.

Технические параметры продукта

Технические данные на момент поставки

Вяжущее:	эмульсия силиконовой смолы
Пигменты:	светостойкие щелочестойкие оксидные пигменты
Наполнитель:	минеральный
Плотность:	1,50 г/см³
Вязкость (20°C):	ок. 4000 мПас
Разбавитель:	вода
Цвет:	основной цвет: weiss / белый Колерование продуктом Siliconharzfarbe LA

Технические параметры покрытия

Паропроницаемость по DIN EN ISO 7783-2:	$s_d \leq 0{,}05$ м
Коэфф. водопоглощения по DIN EN ISO 1062-3:	$w \leq 0{,}1$ кг/м²*ч^{0,5}
Степень глянца:	матовый глянец с минеральным характером
Структура поверхности:	шероховатая
Атмосферостойкость:	очень хорошая

Применение

Грунтование:

a) Прочные необработанные минеральные основания загрунтовать продуктом Imprägniergrund. Расход: 0,2-0,4 л/м² в зависимости от впитывающей способности основания.
b) Выветренные покрытия на основе силикатных красок, осыпающиеся необработанные минеральные основания загрунтовать продуктом Grundierung SV или Hydro-Tiefengrund.
Расход: от 0,20 л/м² в зависимости от состояния основания при одно- или многократном нанесении.
c) Обладающие несущей способностью выветренные матовые дисперсионные и силиконовые покрытия, а также

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

синтетические штукатурки и теплоизоляционные системы по возможности не грунтовать.

Шпатлевание:
Если требуется выровнять неровности, выполнить шпатлевание продуктом Siliconharz Spachtel.

Промежуточное покрытие:
Адаптации к оригинальной структуре основания или повышения шероховатости гладких оснований использовать Siliconharz Füllfarbe LA.
Расход: ок. 0,3 кг/м² для гладких оснований,
ок. 0,4 кг/м² для структурных покрытий.

Статичные трещины шириной < 0,3 можно зашламовать продуктом Siliconharz Füllfarbe LA, что позволяет закрыть их уже за один рабочий проход.

Финишное покрытие:
На промежуточное покрытие нанести финишное покрытие продуктом Siliconharzfarbe LA в желаемом цвете за два рабочих прохода.
Расход продукта Siliconharzfarbe LA: ок. 0,2 л/м² за один рабочий проход.

Альтернативно можно нанести продукт Siliconharz-Füllfarbe LA в зависимости от постановки задачи.
Расход: ок. 0,3 кг/м².

Указания

Соблюдать время высыхания между отдельными рабочими проходами не менее 5-6 ч, в зависимости от окружающих условий.
Не работать с продуктом под прямыми солнечными лучами, во время осадков и при температуре ниже + 5° C и выше + 25° C. Перед применением тщательно перемешать продукт!!

Рабочий инструмент, очистка

Широкая маховая кисть, щетка, малая кисть, валик с цигейковой рубашкой.
Инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Форма поставки, расход, условия хранения

Форма поставки:
Емкость пластиковая 20 кг

Расход:
Расход может варьироваться и зависит от впитывающей способности и структуры основания. Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности. Обширные смежные поверхности обрабатывать мокрое по мокрому за один раз во избежание появления видимых стыков.

Условия хранения:
Хранить в оригинальной закрытой упаковке в защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность, экология, утилизация

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.

Код продукта
M-SF01

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

remmers
schützt Werte am Bau